



江苏宇飞特电子科技有限公司

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER \_\_\_\_\_

产品名称:

PART NAME \_\_\_\_\_

压敏电阻

产品规格:

PART NUMBER \_\_\_\_\_

YFT07D241K3.0

日期:

DATE \_\_\_\_\_

2020/8/7

供应商确认签章栏		
品质部	工程部	批准
谢超	赵朴林	于光哲

客户确认签章栏		
品质部	工程部	批准

江苏宇飞特电子科技有限公司

地址: 南京市江宁区滨江开发区宝象路5号


TEL: 025-52799992

FAX: 025-52799992

<http://www.yftdz.cn>

E-MAIL: yftr001@163.com

一、部件号命名方法：




二、标志如下图




安规认证	标准号	UL	TUV	CQC
	文件号	E515299	B1099370003	CQC23001379637

### 三、产品结构、电性能及机械性能:

编号	项目	说明		
1	主要材料	氧化锌		
2	封装材料	蓝色阻燃型环氧树脂(符合 UL 94 V-0 标准要求)		
3	外观	无污染、无裂纹、标志清晰		
结 构	外形尺寸		D(max.)	9.0mm
			H(max.)	12.0mm
			T(max.)	4.3mm
			F	5.0±1.0mm
			d	Φ0.6±0.05mm
			L	3.0±1mm
			p(max.)	3.0mm
			性能要求	说明及测试方法
5	标准测试条件	—	除非另有规定,所有项目的测试应在以下环境条件下进行: 温度: 5 ~ 35℃, 相对湿度: 45 ~ 85%RH	
6	最大持续工作电压	交流:150V <sub>RMS</sub> 直流:200V	压敏电阻能够长期承受的最大持续正弦交流电压有效值或最大直流电压。	
7	压敏电压	U <sub>1mA</sub> =216~264V	压敏电阻中流 1mA 直流电流时,压敏电阻两电极间的电压降。	
8	漏电流	≤ 10 μA	两端被施加最大持续直流工作电压时,流过压敏电阻的电流。	
9*	电压温度系数	-0.05 %/℃ max	$\frac{U_{1mA}(85^{\circ}\text{C}) - U_{1mA}(25^{\circ}\text{C})}{U_{1mA}(25^{\circ}\text{C})} \times \frac{1}{60} \times 100$ (%)	
10	限制电压	395V	波形为 8/20 μs、峰值为 10A 的浪涌电流流入压敏电阻器时,两电极间的电压峰值。	
11	最大峰值电流	1250 A	压敏电阻能够承受的波形为 8/20 μs 的最大浪涌电流峰值。“能够承受”指:冲击后的压敏电压 U <sub>1mA</sub> 与冲击前的相比不大于±10%,且不能发生目视可见的机械损伤。	
12*	额定功率及脉冲电流稳定性	0.25W 及 10 <sup>4</sup> 次	在波形为 8/20 μs、峰值为 100A、时间间隔为 3.51sec、次数为 10 <sup>4</sup> 的电流脉冲群作用下,压敏电阻器能承受最大平均功率。“能够承受”指:冲击后的压敏电压 U <sub>1mA</sub> 与冲击前的相比不大于±10%,且不能发生目视可见的机械损伤。	
13	最大能量	15J	对压敏电阻施加一次 10/1000 μs 方波电流时,它能够承受最大浪涌能量。“能够承受”指:冲击后的压敏电压 U <sub>1mA</sub> 与冲击前的相比不大于±10%,且不能发生目视可见的机械损伤。	
14	电容量	200pF (参考值)	频率: 1kHz±10%、信号电平≤1V <sub>RMS</sub> 、零偏压。	

	编号	项目	性能要求	说明及测试方法
环境特性	15*	气候顺序	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-4, 试验 Db 干热: $(85 \pm 2^\circ\text{C}) \times 16\text{hrs}$ , 循环湿热: 一个循环 $(55 \pm 2^\circ\text{C}) \times 24\text{hrs}$ 、95~100%RH 寒冷: $(-40 \pm 2^\circ\text{C}) \times 2\text{hrs}$ , 循环湿热: 一次 $(55 \pm 2^\circ\text{C}) \times 24\text{hrs}$ 、95~100%RH、剩余的循环 5 次, 24hrs/循环。
	16*	稳态湿热	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-3 温度/时间: $(40 \pm 2^\circ\text{C})/500\text{hrs}$ 、湿度: 90~95%RH。
	17*	温度快速变化	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-14, 试验 Na $T_A = -40^\circ\text{C}$ , $T_B = +85^\circ\text{C}$ ; 共五个循环, 每个极限温度下放置 30 分钟。
	18*	上限类别温度 耐久性	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 10\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-2 温度: $85^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 、时间: 1000hrs。 电压: 最大持续工作电压 (交流)。
	19*	湿热环境耐久性	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 10\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-3 温度: $85^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 、时间: 500hrs、湿度: 90~95%RH。 电压: 最大持续工作电压 (交流)。
机械特性	20*	振动	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-6, 试验 Fc 方法 B4 频率范围: 10 Hz~55 Hz、振幅: 0.75mm 或加速度 $98 \text{ m/s}^2$ 总持续时间: 6hrs(三个方向, 每方向各 2hrs)。
	21*	冲击	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-27, Test Ea 脉冲波形: 半正弦波、加速度: $490\text{m/s}^2$ 脉冲宽度: 11ms, 三个方向, 每方向各 6 次。
	22*	可焊性	浸渍部分的 95%被 焊锡覆盖	IEC 68-2-20, 试验 Ta 方法 1 槽温: $235 \pm 5^\circ\text{C}$ 浸渍时间: $2 \pm 0.5\text{sec}$
	23*	耐焊接热	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-20, 试验 Tb 方法 1A 锡温: $260^\circ\text{C}$ 、持续时间: 5sec
	24*	引出端强度	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-21, 试验 Ua 拉伸— 力量: 10 N ( $\varnothing 0.6$ 和 $\varnothing 0.8\text{mm}$ 引线)、20N ( $\varnothing 1.0\text{mm}$ 引线) 持续时间: 10 sec。 弯折— 力量: 5 N ( $\varnothing 0.6$ 和 $\varnothing 0.8\text{mm}$ 引线)、10N ( $\varnothing 1.0\text{mm}$ 引线) 弯折次数: 2 次
总体特性	25*	使用温度范围	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	压敏电阻无须降额使用的温度范围
	26*	贮存温度范围	$-40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	压敏电阻无负载情况下
	27	绝缘耐压	$\geq 2500\text{V}_{\text{AC}}$	压敏电阻的电极引线与其包封层表面之间, 1 min。

四、曲线图：




注： 编号带有星号(\*)的项目属可靠性试验。


## 五、包装尺寸:

### 包 装


#### 1、 最小包装

外形	材料	尺寸 (mm)		包装数量 (pcs)
		L	W	
	塑料袋	210	200	*

#### 2、次包装

外形	材料	尺寸 (mm)			包装数量 (袋)
		L	W	H	
	纸盒	245	165	67	2

#### 3、 大包装

外形	材料	尺寸 (mm)			包装数量 (盒)
		L	W	H	
	纸箱	335	250	345	10

#### \*4、 包装数量 (pcs/塑料袋)

05D	07D	10D		14D			20D	
180K	180K	180K	911K	180K	561K	132K	180K	681K
-	-	-	-	-	-	-	-	-
471K	511K	821K	112K	511K	112K	182K	621K	182K
1000	1000	500	400	500	400	300	250	200